


EW5597-63L

製品画像



EW5597-63L


外装(ケース・ガラス・バンド等)



| ステンレスの内訳 | | 89.01% |
|----------|--|--------|
| 鉄 | | 61.42 |
| クロム | | 15.13 |
| ニッケル | | 10.68 |
| モリブデン | | 1.78 |

※0.05%未満の成分は記載しておりません。

ムーブメント(駆動部)B035



| 銅合金の内訳 | | % |
|--------|--|-------|
| 銅 | | 65.87 |
| 亜鉛 | | 32.37 |
| 鉛 | | 0.84 |
| ニッケル | | 0.66 |
| 錫 | | 0.23 |
| その他 | | 0.03 |

| 鉄鋼の内訳 | | % |
|-------|--|-------|
| 鉄 | | 98.78 |
| マンガン | | 0.69 |
| カーボン | | 0.52 |
| その他 | | 0.01 |

| 高合金鋼の内訳 | | % |
|---------|--|-------|
| 鉄 | | 60.64 |
| 銅 | | 22.85 |
| コバルト | | 9.57 |
| クロム | | 4.62 |
| ニッケル | | 1.87 |
| ジルコニウム | | 0.29 |
| アルミニウム | | 0.15 |
| その他 | | 0.01 |

| ニッケル合金の内訳 | | % |
|-----------|--|-------|
| ニッケル | | 72.93 |
| 鉄 | | 19.98 |
| モリブデン | | 3.52 |
| 銅 | | 2.64 |
| コバルト | | 0.91 |
| その他 | | 0.02 |

※企業秘密などの理由により材料調達先から開示されなかった成分が「その他」に含まれますが、欧州 RoHS 指令や REACH 規則などで指定された「有害が認められている、または疑われている物質」が含まれていないことを材料調達先からの書面により確認しています。